

Właściwości geowłókniny PGM -14

Właściwość		jedn. miary	Wartość
Nasiąkliwość bitumem	ASTM D6140-97	kg/m ²	1,1
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 10319	kN/m	9
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż i w szerz)		%	55
Wytrzymałość na wrywanie	ASTM D 4632	N	520
Grubość	EN ISO 9864	mm	1,1
Masa powierzchniowa	EN ISO 9864	g/m ²	140
Temperatura topnienia	ASTM D 276	°C	165